

产品技术说明书

修订日期： 2017-07-01

TDS 编号： PCS_1013

产品牌号： WANAMINE[®] H₁₂MDA

版 本： V 4.0

产品用途

WANAMINE[®] H₁₂MDA 在常温下呈无色或淡黄色略带氨味的透明液体。

WANAMINE[®] H₁₂MDA 主要应用在环氧固化剂方面，在涂料、聚酰胺材料中应用也十分广泛。

性能指标

项目	指标	单位	检测方法
纯度	≥99.0	% (A/A)	GC
反反含量	15.0~24.0	% (A/A)	GC
色度 (APHA)	≤50	Pt-Co	GB 3143
水分	≤0.10	%	Karl-Fischer

包装规格

210 升蓝色烤漆桶 180Kg/桶

贮存（使用）注意事项

WANAMINE[®] H₁₂MDA 要储存于阴凉、通风的地方并远离火种、热源；防止阳光直射，保持容器密封；应与氧化剂、异氰酸盐（酯）、过氧化物、强酸分开存放，切忌混储，不要储存在活泼金属容器中，禁止冷冻。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

建议熔化条件

产品在低温的条件下可能部分结晶和相分离。如果发生上述情况，产品需要放置在 60℃—80℃ 的温度下加热，直到产品变澄清。

保质期

自生产之日起，按规定贮存条件贮存，产品可以密闭保存 24 个月。保存过程中一定要远离热源和潮湿的环境。

有关安全环保方面的信息，请参阅我公司产品的安全数据说明书或与我公司客户服务中心联系。

版本信息

首次发布日期： 2008 年 12 月 1 日 版本号： V 1.0

第一次修订日期： 2015 年 5 月 5 日 版本号： V 2.0 修订原因： 公司地址变更

第二次修订日期： 2015 年 8 月 17 日 版本号： V 3.0 修订原因： 公司 TDS 版本统一

第三次修订日期： 2017年7月1日 版本号： V 4.0 修订原因： 公司标识变更

本资料所给出的指标、数据乃基于我们现有的技术知识水平和实践经验，仅供参考。具体保证指标以质量保证书或供货合同规定为准。用户对于所购买我公司的产品有责任进行试验，以验证是否适合各自所拟定的工艺和用途，并达到预定的目的。对我公司产品的进一步应用和加工均非我公司所能控制，因此，我们对所提供的产品的责任范围只限于我方交付且为贵方所使用的部分。而不承担在采用我公司产品为原料进行生产过程中而造成的间接损失。我公司市场部技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。

联系地址： 山东省烟台市经济技术开发区天山路 17 号 邮 编： 264006

客户服务中心咨询电话： +86 (535)-8203244 传真： +86 (535)-3388222-3244

<http://www.whchem.com>

E-mail: PCS@whchem.com